



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 16.06.2026

FUGALIN 102_BETON SIVA_2kg



(slika je simbolična)

Kategorija: [Maxima d.o.o.](#)
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)
Povpraševanje

x



FUGALIN 102_BETON SIVA_2kg - 972391

1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije MAXIMA d.o.o.

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

FUGALIN je vodoodbojna, paroprepustna, elastična in fungicidno zaščitena fugirna masa, ki se odlično oprime površine in je odporna na praske. Namenjena je fugiranju notranjih in zunanjih keramičnih in steklenih ploščic, mozaikov in plošč iz kamna. Primerna je za zidne in talne ploščične obloge. Širina fuge ne sme biti večja od 8 mm. FUGALIN je zaradi svojih izjemnih tehničnih lastnosti primeren za uporabo v kopalnicah, kuhinjah in v notranjih prostorih s sistemom talnega ogrevanja. FUGALIN je na voljo v različnih odtenkih po barvni karti za fugirne mase MAXIMA.

Vsebinsko 2 kg FUGALINA stresemo v 600 ml vode in z mešalom dobro premešamo. Po 5-10 minutah zmes še enkrat intenzivno premešamo. Zmes je nato pripravljena za vgradnjo. Odprti čas pripravljene zmesi je 2 uri. FUGALIN nanašamo z gumijasto gladilko za fugiranje in jo poševno glede na smer fug potiskamo v fuge. Površino, ki jo fugiramo, moramo predhodno navlažiti. Približno 10-15 minut po nanosu celotno površino ploščic in fug umijemo z mehko gobo in jo nato obrišemo s suho krpo in spoliramo. Vodoodbojnost FUGALINA dosežemo v 5-7 dneh po vgradnji. Pri zelo poroznih in grobih ploščicah pred začetkom dela preverimo, kako jih je potrebno očistiti. Če lepilo, s katerim so zlepljene ploščice ni popolnoma suho, lahko pride do spremembe v barvi fuge. Po ploščicah lahko hodimo 12 ur po vgradnji FUGALINA. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Ne uporabljamo pri temperaturi, nižji od +5 °C ter ob močnem soncu, vetru, v megli in dežju. Poraba: 0,5-1,0 kg/m², odvisno od širine in globine fug in od velikosti ploščic. Trajnost in skladiščenje: 24 mesecev od datuma izdelave, odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v dobro zaprti in nepoškodovani embalaži v suhem in zračnem prostoru. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo /
Dejavnost	Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Proizvajalec	MAXIMA d.o.o.

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
