



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 23.11.2024

MAXIDECOR VELATURA - 1L

Kategorija: [Barve in fasade](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x

MAXIDECOR VELATURA - 1L

1 KOS Pleskarstvo in fasaderstvo MAXIMA, SRBIJA

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

MAXIDECOR Velatura je poltransparentna učinkovita barva, izdelana na osnovi vodne disperzije akrilnih veziv in posebnih aditivov. MAXIDECOR Velatura je vodoodporen premaz z dobro paroprepustnostjo, ki ne škoduje ljudem in okolju in je enostaven za uporabo. Primeren je za zaščito in dekoracijo notranjih in zunanjih zidnih površin, pri katerih želimo doseči nežen in subtilen videz. Lahko ga uporabljamo samostojno ali v kombinaciji z drugimi dekorativnimi materiali, zlasti za senčenje MAXIDECOR Travertino okrasnega suhega ometa. Možno je niansiranje z MAXIMIX sistemom po barvni karti MAXIDECOR Velatura.

Podlaga mora biti suha, nosilna, čista in brez slabo vezanih delcev, prahu, vodotopnih soli, masti in druge umazanije. Vse stare, slabo oprijete barvne nanose v celoti mehansko odstranimo. Neravne površine zgladimo z ustreznim GLETOLIN izravnalno maso. Zidove pred barvanjem impregniramo z ustreznim MAXIKRIL osnovnim premazom, ki ga izberemo glede na stanje podlage. Med dekorativno obdelavo notranjih zidov pred nanosom MAXIDECOR Velature z valjčkom ali strojem za brizganje nanesemo beli MAXIDECOR Smooth Primer oziroma beli MAXIFAS za zunanje površine v dveh pokravnih nanosih. Ko se MAXIDECOR Smooth Primer oziroma MAXIFAS posuši, nanesemo že pripravljeno barvo MAXIDECOR Velatura, ki jo pred uporabo ročno premešamo do homogenizacije. Barvo MAXIDECOR Velatura, niansirano z MAXIMIX sistemom in MAXIDECOR Velaturo iz druge proizvodne šarže oziroma z drugim datumom izdelave, moramo obvezno homogenizirati! Premaz v manjših količinah postopoma nanašamo v enem sloju s premiki čopiča na vse strani na površini od 1 do 2 m². Za doseg končnega videza barvni nanos pri optimalnih pogojih po 5–10 minutah obdelamo še s suhim čopičem. Med barvanjem moramo MAXIDECOR Travertino nujno impregnirati z osnovnim premazom MAXIKRIL Hidrosol. Ko se osnovni premaz posuši (vsaj 6 ur), s čopičem, z valjčkom ali gobico nanesemo MAXIDECOR Velaturo in takoj zatem z gobico odstranimo odvečno barvo. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +25 °C. Ne smemo ga uporabljati pri temperaturi, nižji od +5 °C. Poraba: 10–20 m²/L, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage ter tehnike in načina nanašanja. Trajnost in skladiščenje: 18 mesecev od datuma izdelave, odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Pleskarstvo in fasaderstvo
Proizvajalec	MAXIMA, SRBIJA

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
