



KLP d.o.o.  
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:  
Telefon: 01 830 3650  
E-mail: [info@klp.si](mailto:info@klp.si)  
WWW: [www.klp.si](http://www.klp.si)

Datum: 16.06.2026

## MAXIDECOR VELVET SILVER\_1I



(slika je simbolična)

Kategorija: [Maxima d.o.o.](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

**Povpraševanje**

x



MAXIDECOR VELVET SILVER\_1I - 972622

**1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije MAXIMA d.o.o.**

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon \*

E-mail \*

Komentar

Izpolnite \*

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

## Kratek opis

MAXIDECOR Velvet je učinkovita barva izjemne kakovosti, izdelana na osnovi vodne disperzije akrilnih veziv, polnil ter posebnih aditivov in učinkovitih pigmentov. MAXIDECOR Velvet je vodoodporen premaz z dobro paroprepustnostjo, ki ne škoduje ljudem in okolju in je enostaven za uporabo. Primeren je za zaščito in dekoracijo notranjih zidnih površin, pri katerih želimo doseči subtilen učinek, prefinjen kot svila. Možno je niansiranje z MAXIMIX sistemom po barvni karti MAXIDECOR Velvet.

Podlaga mora biti suha, nosilna, čista in brez slabo vezanih delcev, prahu, vodotopnih soli, masti in druge umazanije. Vse stare, slabo oprijete barvne nanose v celoti mehansko odstranimo. Neravne površine zgladimo z GLETOLIN G akrilno izravnalno maso, nato pa skladno z navodili proizvajalca na površino nanesemo osnovni premaz MAXIDECOR Smooth Primer v odtenku, ki približno ustreza odtenku končnega sloja. Ko se osnovni premaz posuši, nanesemo že pripravljeno barvo MAXIDECOR Velvet, ki jo pred uporabo ročno premešamo do homogenizacije. Barvo MAXIDECOR Velvet, niansirano z MAXIMIX sistemom in barvo MAXIDECOR Velvet iz druge proizvodne šarže oziroma z drugim datumom izdelave moramo obvezno homogenizirati! Premaz najprej nanašamo s čopičem v enem sloju z navzkrižnimi potezami, s čimer ga pripravimo za nadaljnjo uporabo. Dokler je premaz še svež z gladilko iz nerjavečega jekla ali s plastično gladilko z zaobljenimi robovi ustvarimo ustrezen učinek »globine«. Gladilko držimo pod kotom približno 30 stopinj glede na površino in narahlo pritiskamo. Če ne želimo uporabiti gladilke, lahko zelen učinek ustvarimo tudi s čopičem, tako da premaz v majhnih količinah postopno nanašamo v enem sloju z navzkrižnimi ali polkrožnimi potezami čopiča. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +25 °C. Ne smemo ga uporabljati pri temperaturi, nižji od +5 °C. Poraba: 10–12 m<sup>2</sup>/L, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage ter tehnike in načina nanašanja. Trajnost in skladiščenje: 18 mesecev od datuma izdelave, odtisnjene na embalaži. Skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

## Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Dejavnost	
Proizvajalec	MAXIMA d.o.o.

---

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€

---