



KLP d.o.o.  
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:  
Telefon: 01 830 3650  
E-mail: [info@klp.si](mailto:info@klp.si)  
WWW: [www.klp.si](http://www.klp.si)

Datum: 24.11.2024

## MAXILATEX MAT BAZA C - 5L



(slika je simbolična)

Kategorija: [Barve in fasade](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

**Povpraševanje**

x



MAXILATEX MAT BAZA C - 5L

**1 KOS Pleskarstvo in fasaderstvo MAXIMA, SRBIJA**

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon \*

E-mail \*

Komentar

Izpolnite \*

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

## Kratek opis

MAXILATEX je neškodljiv premaz, izdelan na osnovi vinilnih veziv s satenastim sijajem. Odlikuje ga izjemna odpornost na čiščenje z vodo, univerzalnimi detergenti in dezinfekcijskimi sredstvi ter izjemna odpornost na obrabo. Priporočamo ga za zaščito in dekoracijo notranjih stropnih in zidnih površin, ki jih vzdržujemo s pogostim čiščenjem v prostorih, kot so kuhinje in javni prostori: bolnišnice, vrtci, šole itd. ter v prostorih, kjer je veliko ljudi, kot so hodniki, restavracije itd. Primeren je za zaščito in dekoracijo notranjih mineralnih zidnih površin, mavčnih plošč in reliefnih tapet iz steklenih vlaken. Na voljo je v beli barvi in kot osnova za niansiranje z MAXIMIX sistemom.

Podlaga mora biti suha, nosilna, čista in brez slabo vezanih delcev, prahu, vodotopnih soli, masti in druge umazanije. Vse stare, slabo oprijete barvne nanose in barve, ki niso odporne na mokro čiščenje v celoti mehansko odstranimo. Neravne površine zgladimo z ustrezno GLETOLIN izravnalno maso za notranje stene. Stene pred barvanjem impregniramo z ustreznim MAXIKRIL osnovnim premazom, ki ga izberemo glede na stanje podlage. MAXILATEX nanese v dveh slojih s pleskarskim čopičem, kratkodlakim valjčkom ali strojem za brizganje. Barvo lahko razredčimo z vodo do največ 5%. Drugi sloj nanese po 6 urah oziroma na povsem suh predhodni sloj. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Ne smemo ga uporabljati pri temperaturi, nižji od +5 °C. Poraba: 8-9 m<sup>2</sup>/L za dva sloja, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage ter tehnike in načina nanašanja. Trajnost in skladiščenje: 18 mesecev od datuma izdelave, odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

## Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Pleskarstvo in fasaderstvo
Proizvajalec	MAXIMA, SRBIJA

---

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€

---